

CONPLAST P 211

ADITIV PLASTIFIANT

DESCRIERE:

- Lichid brun închis pe bază de ligno-sulfonați.

AVANTAJE:

- Îmbunătățește semnificativ lucrabilitatea betonului.
- Facilitează punerea în operă, turnarea, compactarea mai rapidă cu costuri reduse pentru manoperă.
- Creșteri majore ale rezistențelor la toate vârstele betonului fără a crește dozajul de ciment – utilizat frecvent în industria elementelor de beton prefabricat.
- Reducerea raportului A/C crește durabilitatea, scade permeabilitatea și riscul apariției fisurilor.
- Nu conține cloruri, fiind sigur pentru utilizarea la prepararea betoanelor precomprimate și armate.

CONFORMITATEA CU STANDARDELE:

- CONPLAST P211 este în concordanță cu standardul european armonizat SR EN 934-2 Tab.2 și Tab 10 .

CARACTERISTICI:

- Aspect: lichid
- Prezentare: butoaie de 210 litri
- Culoare: brun închis
- Termen de valabilitate: 12 luni, în condiții de temperatură 5 - 50°C
- Greutate specifică: 1,18±0.01kg / l la 20°C
- Conținut de cloruri: 0,0%
- Conținut de alcalii : lipsă

CERTIFICAT DE CONFORMITATE NR. NB 1870-DPC-99/469/EC-0395/10

emis de
S.C. QUALITY CERT S.A.

UTILIZARE:

- Se utilizează la toate tipurile de betoane cu ciment CEM I sau ciment CEM II ce necesită punerea în operă prin turnare și compactare.
- Se livrează gata pregătit pentru utilizare.
- Este recomandat a se pune în apa de preparare a betonului.
- *Supradozele au ca efect creșterea lucrabilității, a timpului de priză și o reducere a permeabilității fără a altera rezistențele finale ale betonului.*

ATENȚIE:




Se recomandă echipament de protecție adecvat la manipularea aditivului.

În cazul contactului cu ochii, se clătește imediat cu apă din abundență.

Contactul prelungit cu pielea produce iritații.

Scurgerile accidentale se absorb cu nisip.

DOZAJ:



0,28–0,42 l/100 kg ciment

La doze de 0,5-0,7 l/100 kg ciment poate fi utilizat pentru întârzierea prizei și reducerea permeabilității cu condiția să se facă încercări utilizând materialele ce vor fi puse în opera în condiții reale.

Tel: 021.491.54.28
021.240.08.44/116;117
021.240.60.04/116;117
021.240.20.56/213
Fax: 021.240.60. 04.
Email: aditivi@iridexcons.ro

